



Nome	Bubinga
Nome Científico	Guibourtia spp
Família	Caesalpiniaceae
Origem	África central
Outros Nomes	Akume, Binbinga, Kevazingo
Borne	Bem diferenciado
Cor	Castanho avermelhado
Veio/Fio	
Grão	Direito
Textura	Média

Acabamento	Bom
Colagem	Delicada devido à densidade da madeira
Aparafusamento	
Encurvamento	
Maquinação	
Pregagem	
Secagem	Lenta, com riscos elevados de empenos e fendas
Serragem	
Folha	
Durabilidade	Natural boa
Conservação	Má impregnação, grande resistência a fungos

Peso em Verde (kg/m³)	
Peso a 12º (kg/m³)	730
Retração Linear Tangencial (T%)	8,6
Retração linear radial (R%)	5,3
Contração de rutura à compressão Axial (C12)(N/mm²)	
Contração de rutura à tração axial (C12)(N/mm²)	
Contração de rutura à flexão estática (F12)(N/mm²)	
Módulo de elasticidade em flexão (E12)(N/mm²)	

Classe de uso	4
Aplicações mais comuns	Aros, portas, carpintaria de interior, escadas, pavimentos