



Nome	Cambara
Nome Científico	Erisma uncinatum
Família	Vochysiaceae
Origem	Brasil
Outros Nomes	Cedrinho, Jatoby, Jatobi, Mureillo, Quarubarana
Borne	Diferenciado, branco acinzentado
Cor	Castanho rosado claro a castanho violeta
Veio/Fio	Direito
Grão	Grosso
Textura	Fina, pouco visível

Acabamento	Bom
Colagem	Boa
Aparafusamento	-
Encurvamento	-
Maquinação	Fácil
Pregagem	Boa
Secagem	Boa
Serragem	Fácil
Folha	-
Durabilidade	Média.
Conservação	-

Peso em Verde (kg/m³)	1000
Peso a 12º (kg/m³)	600
Retração Linear Tangencial (T%)	9,3
Retração linear radial (R%)	4,3
Contração de rutura à compressão Axial (C12)(N/mm²)	54
Contração de rutura à tração axial (C12)(N/mm²)	-
Contração de rutura à flexão estática (F12)(N/mm²)	102
Módulo de elasticidade em flexão (E12)(N/mm²)	12500

Classe de uso	Classe 2
Aplicações mais comuns	Carpintaria interior e exterior, mobiliário, estruturas