



Nome	Dabema
Nome Científico	Piptadeniastrum africanum
Família	Fabaceae mimosoideae
Origem	Costa oeste de África, Nigéria, Camarões
Outros Nomes	Tom, Dahoma, Ekimi, N'Singa
Borne	Branco acizentado, bem diferenciado
Cor	Castanho amarelado
Veio/Fio	Pouco visível
Grão	-
Textura	-

Acabamento	Pintado ou envernizado sem problemas, não é apropriado para verniz de madeira.
Colagem	Fácil
Aparafusamento	Fácil
Encurvamento	-
Maquinação	-
Pregagem	Fácil
Secagem	Lenta
Serragem	Fácil
Folha	-
Durabilidade	Durável
Conservação	Moderadamente resistente a fungos

Peso em Verde (kg/m³)	850
Peso a 12º (kg/m³)	700
Retração Linear Tangencial (T%)	-
Retração linear radial (R%)	-
Contração de rutura à compressão Axial (C12)(N/mm²)	-
Contração de rutura à tração axial (C12)(N/mm²)	58
Contração de rutura à flexão estática (F12)(N/mm²)	110
Módulo de elasticidade em flexão (E12)(N/mm²)	11000

Classe de uso	Classe 2
Aplicações mais comuns	Escadas, carpintaria pesada, pavimento de contentores e industrial, estruturas.