

	Nome	Garapa
	Nome Científico	Apuleia leiocarpa
	Família	Caesalpiniaceae
	Origem	Brasil
	Outros Nomes	Grapia, Amarelão
	Borne	Bem diferenciado, branco amarelado
	Cor	Amarelo limão ficando castanho claro com a luz
	Veio/Fio	Irregular
	Grão	Direito a reverso
	Textura	Média

Acabamento	Bom
Colagem	Boa
Aparafusamento	Bom, necessita pré furação
Encurvamento	-
Maquinação	Fácil, uso de ferramenta adequada recomendado
Pregagem	Boa, necessita pré furação
Secagem	Lenta, riscos de deformação e fendas moderados
Serragem	Fácil, mas necessita de força
Folha	-
Durabilidade	Média.
Conservação	Fraca impregnação, resistência média a fungos e térmitas, sendo boa a xilófagos.

Peso em Verde (kg/m³)	-
Peso a 12º (kg/m³)	800 – 960
Retração Linear Tangencial (T%)	8,5
Retração linear radial (R%)	4,4
Contração de rutura à compressão Axial (C12)(N/mm²)	-
Contração de rutura à tração axial (C12)(N/mm²)	-
Contração de rutura à flexão estática (F12)(N/mm²)	-
Módulo de elasticidade em flexão (E12)(N/mm²)	-

Classe de uso	Classe 2
Aplicações mais comuns	Pavimentos, carpintaria, escadas.