



Nome	Izombé
Nome Científico	Testulea gabonensis
Família	Ochnaceae
Origem	Camarões, Gabão e Congo
Outros Nomes	Ake, Akewe, N'Gwaki, N'Komi, Rone
Borne	Pouco diferenciado
Cor	Amarelo alaranjado
Veio/Fio	Direito a contrafio ligeiro
Grão	Fino a médio
Textura	Fina e pouco visível

Acabamento	Bom
Colagem	Boa
Aparafusamento	Bom
Encurvamento	-
Maquinação	Sem dificuldades
Pregagem	Boa
Secagem	Média, riscos de deformação e fendas mínimos
Serragem	Fácil, com efeito desafiante mínimo
Folha	Interessante em corte plano
Durabilidade	Natural boa
Conservação	Impregnabilidade má

Peso em Verde (kg/m³)	1000
Peso a 12º (kg/m³)	720
Retração Linear Tangencial (T%)	7,4
Retração linear radial (R%)	4,2
Contração de rutura à compressão Axial (C12)(N/mm²)	61
Contração de rutura à tração axial (C12)(N/mm²)	-
Contração de rutura à flexão estática (F12)(N/mm²)	139
Módulo de elasticidade em flexão (E12)(N/mm²)	10500

Classe de uso	Classe 3
Aplicações mais comuns	Carpintaria interior, mobiliário, pavimentos