



Nome	Pinho Laricio
Nome Científico	Larix decidua
Família	Coníferas
Origem	Europa central
Outros Nomes	Alerce, Larche, Larice, Lariço, Meleze, Riga
Borne	Diferenciado, branco creme
Cor	Castanho rosado
Veio/Fio	-
Grão	Grosso
Textura	Suave

Acabamento	Bom
Colagem	Regular
Aparafusamento	Bom
Encurvamento	-
Maquinação	Média
Pregagem	Boa
Secagem	Fácil
Serragem	Regular
Folha	-
Durabilidade	Boa
Conservação	-

Peso em Verde (kg/m3)	830
Peso a 12º (kg/m3)	650
Retração Linear Tangencial (T%)	9,0
Retração linear radial (R%)	5,0
Contração de rutura à compressão Axial (C12)(N/mm2)	55
Contração de rutura à tração axial (C12)(N/mm2)	99
Contração de rutura à flexão estática (F12)(N/mm2)	111
Módulo de elasticidade em flexão (E12)(N/mm2)	13172

Classe de uso	Classe 3
Aplicações mais comuns	Carpintaria interior e exterior, pavimentos, vigamentos