



Nome	Poplar
Nome Científico	Liriodendron tulipífera
Família	Magnoliaceae
Origem	Estados Unidos da America
Outros Nomes	Tulipwood, Tulipeira
Borne	Branco creme
Cor	Castanho claro amarelado
Veio/Fio	-
Grão	Direito
Textura	Média a fina

Acabamento	Excelente
Colagem	Boa
Aparafusamento	Bom
Encurvamento	Medio com vapor
Maquinação	Fácil
Pregagem	Boa
Secagem	Fácil
Serragem	-
Folha	Interessante em corte plano ou desenrolada
Durabilidade	Fraca resistência
Conservação	-

Peso em Verde (kg/m3)	610
Peso a 12º (kg/m3)	450
Retração Linear Tangencial (T%)	-
Retração linear radial (R%)	-
Contração de rutura à compressão Axial (C12)(N/mm2)	-
Contração de rutura à tração axial (C12)(N/mm2)	-
Contração de rutura à flexão estática (F12)(N/mm2)	-
Módulo de elasticidade em flexão (E12)(N/mm2)	10894

Classe de uso	Classe 1
Aplicações mais comuns	Mobiliário, portas, carpintaria de interiores